

TECHNISCHE BERATUNG

ATM T-602/O

118090

Borfreies Produkt für die allgemeine bis schwere Zerspanung

Einsatz: Besonders zu empfehlen, bei der spanenden Bearbeitung von Aluminium bzw. Al-Legierungen sowie Stahlwerkstoffen.
ATM T-602/O bewirkt saubere Maschinen und Werkstücke durch gutes Spülvermögen und lange Standzeiten durch hohe Stabilität. Das Produkt verfügt über ein sehr gutes Schaumverhalten und einen sicheren Korrosionsschutz.
ATM T-602/O Hat eine hervorragende Hautverträglichkeit.

Einsatzkonz.: 4 – 10 % (abhängig von der Applikation)

Kenndaten:	Dichte (20 °C)	0,966	g/cm ³	
	Kin. Viskosität (40 °C)	49	mm ² /S	DIN 51562
	pH-Wert (5%)	9,4		
	Refraktometerwert	1,1	% pro °Brix	
	Korrosionstest	1,0	SO / RO	DIN 51360 T1
	Korrosionstest	4,5	KO	DIN 51360 T2

Hinweise:	Wassergefährdungsklasse	1 (Selbsteinstufung)
	GGVS	Keine Einstufung
	Kennzeichnung	Keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung
	Entsorgung	Abfallschlüssel 120 109
	Lagerung	bei +10 - +30 °C, 6 Monate haltbar
	Anmachwasser	Trinkwasserqualität

Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2000 Entspricht den Anforderungen TRGS 611

Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !

*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.
 The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*