

TECHNISCHE BERATUNG

ATM ST-57/III

013050

Einsatz: **ATM ST-57/III** ist ein Hochleistungsöl für komplizierte Stanzvorgänge, bei welchen die Kühlung der Werkzeuge im Vordergrund steht. 96% des Produktes verdunsten, der Rückstand besteht aus biologisch abbaubaren Hochdruckzusätzen.

Zusammensetzung: Isoparaffinische Kohlenwasserstoffe und synthetische Ester

| | | | |
|------------|------------------|-------|--------------------|
| Kenndaten: | Dichte 20 °C | 0,762 | g/ml |
| | Viskosität 20 °C | 2 | mm ² /s |
| | Flammpunkt | 63 | °C |
| | Farbe | 0,5 | ASTM |

| | | |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|
| Hinweise: | Wassergefährdungsklasse | 1 (Selbsteinstufung) |
| | ADR | Keine |
| | Entsorgung | Abfallschlüssel 140 603 |
| | Lagerung | bei +5 - +30 °C, 12 Monate haltbar |
| | Kennzeichnung | Xn Gesundheitsschädlich |

Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2000

Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !

*Der Inhalt dieses Merkblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art können daraus nicht abgeleitet werden. Die Kenndaten sind Richtwerte, aber keine Spezifikationen.
The technical datas are representative values. All recommendations are without any obligation.*